


Coltogum® Dichtmasse – Profi-Acryl

Produkteart


Plasto-elastische Einkomponenten-Dichtmasse auf Basis Acryl-Dispersion für den Innen- und Aussenbereich, überstreichbar: High Quality Type mit einer Bewegungsaufnahme von 15%.

Eigenschaften

- überstreichbar
- wasserbassierend
- plasto-elastisch
- gleichmässige Trocknung



Nicht elastisch



Innen und
aussen



überstreichbar



Technische Daten

- Vernetzungssystem: Acrylatdispersion
- Spez. Gewicht: 1,5 - 1,6 (je nach Farbe)
 - Shore-A-Härte: ca. 15 +/- 5
 - Hautbildung: ca. 10 Minuten (bei +23° C und 50 %R LF)
 - Durchhärtengeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
 - Bruchdehnung: >400 % (DIN 53504; S2)
 - Temperaturbeständigkeit: -25° bis +80°C
 - Verarbeitungstemperatur: ca. +5°C bis +40°C
 - Anstrichverträglichkeit: überstreich- und überputzbar
 - Inhaltstoffe: Lösemittel-, VOC-, Isocyanat- und silicofrei, dh. geruchsneutral und kennzeichnungsfrei
 - Beanspruchungsresistenz: witterungs- und alterungsbeständig

Anwendung

Coltogum® Dichtmasse Profi Acryl wird überall dort eingesetzt, wo Fugen und Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung abzudichten sind, wie Anschlussfugen zwischen Holzfenstern und Mauerwerk, Beton, Putz, Naturstein, Kalksandstein, Ziegelwerk, Gipskarton, Anschlüsse an Beton- oder Asbestzement-Bauteilen.

Verarbeitung

Nur auf saubere, fettfreie und trockene Oberflächen applizieren
Glätten: Nach dem Auftrag kann die Fuge mit Wasser oder einem neutralen, nicht färbenden Glättmittel und einem geeigneten Werkzeug geglättet werden.
Coltogum® Dichtmasse Profi-Acryl ist überlackierbar. Aufgrund der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der auf dem Markt befindlichen Beschichtungssystemen, sind Eigenversuche zur Beurteilung der Haftung und der Überstreichbarkeit durchzuführen. Innen sowie auch aussen anwendbar, 12 Std vor Regen-Einwirkung und Kondenswasser schützen.
Deshalb ist Coltogum® Dichtmasse Profi-Acryl bis zur Ausbildung einer festen Haut vor Auswaschungen z.B. durch Kondens- oder Regenwasser zu schützen.
Coltogum® Dichtmasse Profi-Acryl darf nicht im Sanitärbereich, auf bituminösen Untergründen und unbehandelten (nicht geprimerten) Metallen verwendet werden. Die Reinigung erfolgt mittels Wasser.

Verbrauch/Dosierung

- Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.
- Unter 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 1:1 (nicht geeignet für Bewegungsfugen)
 - Über 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 2:1
- Berechnungsformel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ca. ml/lm.

Coltogum® Dichtmasse – Profi-Acryl

Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Kartuschen innerhalb eines Monats verarbeiten.
Gebindegrössen	Kartuschen à 310 ml, 12 Stück pro Karton. Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.
Farben	Weiss, grau, braun (Aktuelle Farben und Artikel-Nummern finden Sie im Katalog oder in der Preisliste.)
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum® Fugenfüllprofil, Coltogum® Glättspachtel, Coltogum® Auspresspistole (z.B. Stabil), Coltogum® Primer 1 (saugende Untergründe), Coltogum® Primer 2 (Kunststoffe), Abdeckband, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.