


Coltogum® Dichtmasse – Struktur-Acryl

Produkteart


Coltogum® Dichtmasse Struktur-Acryl ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Einkomponenten Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion mit Kornstruktur: Innen + Aussen einsetzbar, überstreichbar, High Quality. Verschliesst Risse und Fugen in Dekorputzen. Passt sich den Putzstrukturen an.

Eigenschaften

- lösungsmittelfrei
- überstreichbar
- plastoelastisch
- verschliesst Risse



Nicht Elastisch



Innen und
aussen



überstreichbar



Technische Daten

- Vernetzungssystem: Acryldispersion
- Spez. Gewicht: 1.8
- Shore-A-Härte: 28
- Hautbildung: ca. 5 min. (bei +23° C und 50 %R LF)
- Durchhärtengeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Durchhärtungszeit: 2 mm/12 Std
- Dauerdehnbarkeit: plastoelastisch
- Bruchdehnung: > 50 %
- Temperaturbeständigkeit: - 20°C bis +75°C
- Verarbeitungstemperatur: ca. +5°C bis +40°C
- Festkörper: 91%
- Frostbeständig: bis -15°C

Anwendung

Coltogum® Dichtmasse Struktur-Acryl wird überall dort eingesetzt, wo Fugen oder Anschlüsse mit nur geringer Dehnungsbeanspruchung auf Stuckmaterial resp. Dekorputze abzudichten sind, wie z.B. Anschlussfugen in Putz, Mauerwerk, Beton und Polystrol. Für innen und aussen Anwendungen. Coltogum® Dichtmasse Struktur-Acryl ist nicht geeignet auf PP, PE, Teflon, Bitumen und im Unterwasserbereich.

Verarbeitung

Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln mit verdünntem Coltogum® Dichtmasse Struktur-Acryl vorbehandeln. Mit Wasser und Coltogum® Glättspachtel glätten. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Überlackierbar, auch mit Dispersionsfarben überklebbar. 12 Std vor Regen-Einwirkung schützen. Sofort spritzwasserfest.

Verbrauch/Dosierung

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.

- Unter 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 1:1
(nicht geeignet für Bewegungsfugen)
- Über 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 2:1

Berechnungsformel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ca. ml/lm.

Coltogum® Dichtmasse – Struktur-Acryl

Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Kartuschen innerhalb eines Monats verarbeiten.
Gebindegrössen	Kartuschen à 310 ml, 12 Stück pro Karton. Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.
Farben	weiss (Aktuelle Farben und Artikel-Nummern finden Sie im Katalog oder in der Preisliste.)
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum® Fugenfüllprofil, Coltogum® Glättspachtel, Coltogum® Auspresspistole (z.B. Stabil), Coltogum® Primer 1 (saugende Untergründe), Coltogum® Primer 2 (Kunststoffe), Abdeckband, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.