

Coltogum® Easy

Produkteart

Geruchsarmer, witterungsbeständiger, haftintensiver, lösemittelfreier, gebrauchsfertiger, überstreicher, einkomponentiger Montagekleber

Eigenschaften

- Innen
- lösemittelfrei
- starre Verklebungen
- vielseitig anwendbar



Nicht elastisch



Nur innen



Technische Daten

- Materialbasis: Dispersion
- spez. Gewicht: 1.55
- Dichte bei 20°C: 1.61 g/cm³
- Durchhärtung: 1 Woche
- Hautbildung: 5 - 10 Minuten (bei +23° C und 50 %R LF)
- Durchhärtungsgeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Temperaturbeständigkeit: -15 bis +60°
- Verarbeitungstemperatur: +5° bis 40°

Anwendung

Coltogum® Easy eignet sich zum dauerhaften Verkleben von Holz, porösen Stein, Beton, Keramik, Fliesen, Mauerwerk, Styropor, Filz, Anschlussleisten, Paneelen, Teppichböden, Kellerverschlägen, Wanddurchbrüche, Wandvertäfelungen, Styroporplatten und Mauerrissen.

Im Gegensatz zu den Fugendichtmassen ist dieser Kleber darauf ausgelegt, Teile starr und unbeweglich miteinander zu verbinden. Für Abdichtungen von Anschlussfugen oder auch nur gering belasteter Dehnfugen ist er daher nicht geeignet. Er kann auf feuchtem Untergrund verarbeitet werden. Es muss aber sichergestellt sein, dass dieser in kürzester Zeit wieder austrocknen kann.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen frei von Öl, Fett, Schmutz und losen Teilen sein. Der Untergrund ist eingehend zu säubern. Coltogum® Easy darf nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeitet werden. Nach Auftragen des Klebers sind die Teile sofort, noch vor der Hautbildung, aufeinander zu pressen und zu fixieren. Die verklebten Stellen sind in Ruhe zu lassen, bis der Kleber ausgehärtet ist. Erst dann soll die Fixierung entfernt werden. Mindestens ein Untergrund/Werkstoff muss saugend sein, damit der Kleber trocknet.

Der Coltogum® Easy härtet durch Abgabe von Feuchtigkeit (Wasser) aus. Eine ausreichende Luftzufuhr und damit eine Feuchtigkeitsableitung muss daher gewährleistet sein. Die Verklebung darf nicht, z.B. durch Regenwasser, unterspült werden, solange der Montagekleber nicht ausgehärtet ist. Bei Verklebungen von 2 nicht saugenden Untergründen ergibt sich eine nur sehr kleine luftberührte Fläche, daher können erhebliche Aushärtungsverzögerungen auftreten. Nicht geeignet für Feuchträume, dauerhafte Wasserbelastung oder sogar für den Unterwasserbereich. Nach vollständiger Aushärtung kann der Montagekleber mit Dispersionsfarben überstrichen werden.

Verbrauch/Dosierung

Mindest Klebstoffdicke 2 mm, empfohlene Klebstoffbreite 10 mm

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Verklebung.

Coltogum[®] Easy

Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Kartuschen innerhalb eines Monats verarbeiten.
Gebindegrössen	Kartuschen à 310 ml, 12 Stück pro Karton. Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.
Farben	Farben: weiss (Aktuelle Farben und Artikel-Nummern finden Sie im Katalog oder in der Preisliste.)
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum [®] Auspresspistole (z.B. Stabil), ev. Montageband, Schleifpapier, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.