


Coltogum® Dichtmasse – Naturstein+

Produkteart


Gebrauchsfertige, dauerelastische einkomponenten Dichtmasse, Silikon-Basis. Lichtecht und witterungsbeständig. EMICODE Lizenz: EC 1 PLUS . Zertifikat unter www.coltogum.ch einsehbar.

Eigenschaften

- keine Randzonen-Verschmutzung
- für alle Natursteinarten geeignet
- pilzhemmend ausgerüstet
- für stark belastete Fugen
- auch im Unterwasserbereich geeignet
- dauerelastisch



Elastisch



Innen und aussen



Nicht überstreichbar

Technische Daten

- Vernetzungssystem: oximvernetzend
- Spez. Gewicht: 1,14
- Shore-A-Härte: ca. 37 +/- 5
- Hautbildung: ca 5 Min. (bei +23 °C und 50 % RLF)
- Durchhärtengeschwindigkeit und Hautbildung sind stark abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Temperaturbeständigkeit: - 40 °C bis +180 °C
- Verarbeitungstemperatur: ca. 5 - 35 °C



Anwendung

Zur hochelastischen Fugenabdichtung von Marmor, Granit, Terrazzo, Naturstein und weiteren Steinarten. Abdichtungen im Nassbereich wie Küchenabdeckungen, in Bädern oder an Böden. Verhindert Randzonenverschmutzungen bei sämtlichen Steinarten. Der Coltogum® Naturstein+ ist auch für den Unterwasserbereich sowie den Lebensmittelbereich sehr gut geeignet .

Verarbeitung

Untergründe müssen trocken, sauber und frei von Öl sein. Fugenflanken mit Abdeckklebeband abdecken sowie mit Coltogum® Fugenfüllprofil hinterfüllen, zur Vermeidung einer 3-Punkt-Haftung. Fugenhaftflächen mit Coltogum® Primer 1 grundieren. Die Abluftzeit von 20 Minuten ist unbedingt einzuhalten. Achtung: Die Oberfläche der Natursteinplatte, wegen der Fleckengefahr, nicht mit Primer benetzen. Coltogum® Dichtmasse Naturstein+ einbringen. Mit Coltogum® Glättspachtel unter Verwendung von Coltogum® Glättmittel egalisieren. Abdeckklebeband sofort entfernen und allfällige Verschmutzungen sofort reinigen.

Verbrauch/Dosierung

Der Materialverbrauch richtet sich nach der Dimension der Fuge.

- Unter 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 1:1 (nicht geeignet für Bewehrungsfugen)
- Über 10 mm: Fugenbreite zu Fugentiefe ca. 2:1

Berechnungsformel: Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ca. ml/lm.

Coltogum® Dichtmasse – Naturstein+

Lagerung	Originalverpackt mind. verwendbar bis = siehe Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Angebrochene Kartuschen innerhalb kurzer Zeit verarbeiten.
Gebindegrössen	Kartuschen à 310 ml, 12 Stück pro Karton. Weitere Grössen auf Anfrage oder ersichtlich im Katalog.
Farben	Transparent, schwarz, anthrazit (Aktuelle Farben und Artikel-Nummern finden Sie im Katalog oder in der Preisliste.)
Empfohlene Hilfsmittel	Coltogum® Fugenfüllprofil, Coltogum® Glättspachtel, Coltogum® Auspresspistole (z.B. Stabil), Coltogum® Primer 1 (saugende Untergründe), Coltogum® Primer 2 (Kunststoffe), Coltogum® Glättmittel, Abdeckband, Cutter, Reiniger.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.